



ITALFLEX

**Revestimiento Acrílico
Textura Mediana, Gruesa y Extra Gruesa**

Excelente flexibilidad
Impermeable
Disimula imperfecciones
Economiza costos de material y mano de obra
Uso interior y exterior
Alta resistencia a los cambios climáticos y a la abrasión
No requiere mantenimiento

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS

Italflex es un revestimiento acrílico autotexturable de base acuosa, con el agregado de minerales seleccionados y pigmentos que le confieren la apariencia de la piedra natural. Es ideal para disimular las imperfecciones de las superficies tratadas. Se presenta listo para usar y es de fácil y rápida aplicación. Al secar forma una película protectora impermeable de excelente flexibilidad y adherencia, resistente a los Rayos UV y a los agentes atmosféricos. Admite su aplicación directamente sobre grueso alisado, reemplazando al revoque fino y a la pintura, permitiendo un ahorro significativo en costos de material y tiempos de mano de obra.

Italflex es apto para interior o exterior y es ideal para ser aplicado sobre revoques gruesos fratasados, revoques finos, placas de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado, Sistema E.I.F.S., bloques de hormigón, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamiento de las superficies

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.

De existir formaciones de hongos o algas, lavar con solución de agua lavandina al 10% en agua. Se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas.

En revoques nuevos se aconseja dejar transcurrir 30 días desde su terminación antes de aplicar Italflex. Si fuese necesario aplicar el producto antes de ese período de tiempo, aconsejamos aplicar una mano de Puente de Adherencia Anclaflex.

En caso de **hierro sin protección**, es conveniente dar una mano de Antióxido antes de la aplicación de Italflex.

En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado, para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del Italflex, se aconseja aplicar una mano previa de Base Coat, teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

Aplicación

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el revoque.

Con llana:

ITALFLEX Textura Mediana: En superficies irregulares se aconseja aplicar dos manos de producto. Dar una **primer mano** de Italflex Textura Mediana directamente como se presenta en el envase, extendiéndolo con llana metálica flexible sobre todo el paño a cubrir, procurando no deponer un espesor mayor a 1 mm, aproximadamente.

Dejar orear entre 10 y 15 minutos dependiendo la temperatura ambiente, hasta que el material esté casi seco al tacto y luego planchar la superficie con llana plástica. Para aquellas superficies que presenten un acabado liso, se puede optimizar el rendimiento del producto aplicando una primer mano con rodillo, soplete o llana metálica, con el producto diluido al 25% en agua, dejar orear y luego planchar la superficie con llana plástica. En una **segunda mano** de producto planchar la superficie con llana de plástico realizando movimientos circulares o verticales para lograr una terminación con dibujo circular o travertino.

ITALFLEX Textura Gruesa o Extra-Gruesa: Previamente aplicar con rodillo una mano de Recubrimiento Base Anclaflex del mismo color que el revestimiento elegido, para unificar el sustrato y mejorar la terminación. Aplicar luego una mano de revestimiento conforme a lo especificado para la segunda mano de aplicación en Italflex Textura Mediana.

Con Soplete Tolva: Se aconseja diluir el producto con un 5 a 10 % de agua y utilizar un pico de 3-4 mm de diámetro.

Tiempo de secado

Secado superficial de 3 a 8 hs. Los plazos estipulados pueden variar dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

CARACTERISTICAS GENERALES

Rendimiento Teórico Aproximado

Textura MEDIANA: 1,2 a 1,5 kg/m²/mano

Textura GRUESA: 2,5 kg/m²

Textura EXTRA-GRUESA: 3 kg/m²

Presentación

Envases de 6 kg, 30 kg y tambores de 250Kg.

Colores

24 colores de línea – Colores especiales bajo pedido.

Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Revolver bien antes de usar.
- De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos.
- No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el "know-how" de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto. Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.